

OTTOSEAL[®] Parkett

Technisches Datenblatt

Eigenschaften

- Fugendichtstoff auf Dispersionsbasis
- Nach Aushärtung schleifbar und lackierbar
- Schützt vor Wassereintritt (z.B. bei der Reinigung)
- In 12 aktuellen Parkettfarben ab Lager verfügbar
- Siliconfrei
- Lösemittelfrei
- Schnelltrocknend
- Licht- und farbecht
- Sofort gebrauchsfertig
- Praktische Bewegungsaufnahme 12 %

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen an Parkett, Laminat-, Holzdielen- und Korkböden
- Abdichten von Reparaturfugen
- Abdichten zwischen Boden und Sockelleisten
- Abdichten von Anschlussfugen zu anderen Bauteilen, z.B. an Türschwellen

Besondere Hinweise

Achtung: Bei schwimmender Verlegung ist darauf zu achten, dass die Dehnungsfugen frei bleiben. In jedem Fall ist die Verlegeanleitung der Hersteller zu beachten. Während der Aushärtung/Trocknung kommt es zur Farbveränderung des Dichtstoffes. Der endgültige Farbton wird nach vollständiger Aushärtung erreicht.

Vor dem Einsatz des Kleb-/ Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Kleb-/ Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Kleb-/Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Kleb-Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen.

Bei geölten Oberflächen sowie ölhaltigem Parkett können Haft- und Verträglichkeitsprobleme mit dem Dichtstoff auftreten. Wir bitten hierzu um Durchführung von Vorversuchen.

Technische Daten

Spez. Gewicht:	ca. 1,26 g/cm ³
Prakt. Bewegungsaufnahme:	12 %
Shore-A-Härte nach DIN 53 505:	ca. 30
Hautbildungszeit (23°C/50 % rLf):	ca. 10-15 Min.
Temperaturbeständigkeit:	- 20°C bis 80°C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis 35°C
Aushärtung in 24 Std. bei 23°C, 50%rLf :	ca. 1-2 mm
Lagerstabilität:	12 Monate ab Herstellung bei frostfreier Lagerung.
Viskosität:	pastös

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an den Lieferanten.

Anwendungshinweis

OTTOSEAL® Parkett ist verarbeitungsfertig. Dichtmasse innerhalb von 5 Minuten abziehen. Die Aushärtung beträgt je nach Fugenstärke ca. 2-14 Tage. **OTTOSEAL® Parkett** ist nach der Aushärtung schleifbar und lackierbar. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und –anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lieferform

Gebinde
Kartusche 310 ml

Einheiten Karton
20 Stück

Einheiten Palette
1.200 Stück

Farben

C66 – buche gedämpft
C53 – buche hell, can. ahorn
C85 – doussie, birnbaum
C700 – eiche antik

C64 – eiche hell
C884 – esche natur
C98 – eiche rustikal
C105 – esche, kiefer, fichte,
eur. ahorn

C17 – kirschbaum
C104 – lärche
C29 – mahagoni, merbau
C101 – teak, afrormosia

Sicherheitshinweise

siehe EG-Sicherheits-Datenblatt

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt

Mängelhaftung

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der Otto-Chemie.

Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Soweit Ihnen diese AGB noch nicht vorliegen, senden wir Ihnen diese gerne auf Anforderung zu. Sie finden sie auch im Internet unter <http://www.otto-chemie.de/unternehmen/agb/AGB-deutsch.pdf>.